

název látky		TEXAS
tahová pevnost	WARP	900-988 N
	WEFT	728-804 N
pevnost v roztržení	WARP	101-112 N
	WEFT	79-89 N W
druh látky		pletenina
složení		100% Polyester
minimální šířka role		140 cm
gramáž		240g/m ² +/-5%
tloušťka pu		
odolnost na oděr		80000-90000
kategorie		A
peeling		4
kategorie		B
odolnost proti světlu		4
kategorie		C
odolnost proti oděru	DRY	4
	WET	4
kategorie		A-B
posunovací nitě	WARP	3,6-4,0 mm
	WEFT	3,4-3,8 mm
kategorie		A/A
EN 1021-1 hořlavost, cigaretový test		

název látky		MALMO NEW
tahová pevnost	WARP	1306-1443 N W
	WEFT	1155-1276 N
pevnost v roztržení	WARP	94,8-104,7 N
	WEFT	95,3-105,4 N
druh látky		pletenina
složení		100% Polyester
minimální šířka role		min. 140cm
gramáž		220g/m ² +/-10%
tloušťka pu		
odolnost na oděr		25000-30000
kategorie		B
peeling		5
kategorie		A
odolnost proti světlu		4-5
kategorie		B-C
odolnost proti oděru	DRY	5
	WET	4/5
kategorie		A/A
posunovací nitě	WARP	3,1-3,4 mm W
	WEFT	3,8-4,2 mm
kategorie		A/B
EN 1021-1 hořlavost, cigaretový test		

název látky		NEVE
tahová pevnost	WARP	1245-1376 N
	WEFT	606-670 N
pevnost v roztržení	WARP	102,9-113,7-112 N
	WEFT	59,8-66,1 N W
druh látky		pletenina
složení		100% Polyester
minimální šířka role		140 cm
gramáž		305g/m ² +/-5%
tloušťka pu		
odolnost na oděr		90000-100000
kategorie		A
peeling		4
kategorie		A-B
odolnost proti světlu		4
kategorie		B-C
odolnost proti oděru	DRY	4-5
	WET	4-5
kategorie		A-B
posunovací nitě	WARP	2,5-2,9 mm
	WEFT	1,9-2,1 mm
kategorie		A/A
EN 1021-1 hořlavost, cigaretový test		

název látky		PERFECT HARMONY
tahová pevnost	WARP	1568-1733 N
	WEFT	1012-1119 N
pevnost v roztržení	WARP	79-87 N W
	WEFT	49-54 N
druh látky		Žinylka
složení		94%PES 6%NY
minimální šířka role		min. 140cm
gramáž		380g/m ² +/-5%
tloušťka pu		
odolnost na oděr		45000- 50000
kategorie		A
peeling		4-5
kategorie		A
odolnost proti světlu		5
kategorie		B
odolnost proti oděru	DRY	4-5
	WET	4-5
kategorie		A/A
posunovací nitě	WARP	2,1-2,3
	WEFT	2,2-2,4 mm
kategorie		A/A
EN 1021-1 hořlavost, cigaretový test		

název látky		RUN AGAIN
tahová pevnost	WARP	917-1013 N
	WEFT	734-812 N
pevnost v roztržení	WARP	53-59 N
	WEFT	53-59 N
druh látky		jíne
složení		94%PES 6%NY
minimální šířka role		min. 140cm
gramáž		380g/m ² +/-5%
tloušťka pu		
odolnost na oděr		90000-> 100000
kategorie		A
peeling		4-5
kategorie		A
odolnost proti světlu		5
kategorie		B
odolnost proti oděru	DRY	4-5
	WET	4-5
kategorie		A/A
posunovací nitě	WARP	1,1-1,3 mm
	WEFT	1,9-2,1 mm
kategorie		A/A
EN 1021-1 hořlavost, cigaretový test		

název látky		TEXAS
tahová pevnost	WARP	692-764 N
	WEFT	563-623 N W
pevnost v roztržení	WARP	51-57 N
	WEFT	46-50 N
druh látky		pletenina
složení		100% Polyester
minimální šířka role		min. 140cm
gramáž		480g/m ² +/-5%
tloušťka pu		
odolnost na oděr		60000-70000
kategorie		A
peeling		4
kategorie		B
odolnost proti světlu		
kategorie		C
odolnost proti oděru	DRY	5
	WET	4
kategorie		A
posunovací nitě	WARP	1.9-2.1 mm
	WEFT	1.9-2.1 mm
kategorie		A/A
EN 1021-1 hořlavost, cigaretový test		